



SCHEDA TECNICA

LCVA-FT600

FONDO ALL'ACQUA TRASPARENTE DI ALTA QUALITA'

Tipologia

Fondo all'acqua trasparente per interni (turapori).

Descrizione

Fondo ad alta trasparenza per mobili in stile, anche montati, camere, componenti di arredo.

Plus

Alta trasparenza – Ottime verticalità e distensione – Facile carteggiabilità

Formati, confezioni di vendita e resa

Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)
LCVA-FT600/075	0,75	6	6 ÷ 7,5
LCVA-FT600/250	2,5	2	21 ÷ 24

Dati tecnici

Viscosità	(70 ÷ 85)" TF4 a 20 °C	
Peso specifico	1,04 ± 0,05 kg/L	
Diluyente	Acqua	
Essiccazione	<i>Fuori polvere</i>	40 min
	<i>In profondità</i>	12 ore
	<i>Al tatto</i>	4 ore

Percentuale di diluizione

Rullo	5%
Spruzzo	5%

Applicazione e conservazione

Il supporto da trattare deve presentarsi pulito e possibilmente privo di residui di resine o collanti. Prima dell'applicazione eseguire un'adeguata carteggiatura del supporto. Causa la natura idrofila della cellulosa del legno, l'applicazione delle vernici ad acqua provoca l'innalzamento indesiderato del pelo del legno. È quindi particolarmente importante una accurata carteggiatura del legno, con grana consigliata progressivamente 120-150-180, dalla grossolana alla fine. Alcuni tipi di legno (rovere, castagno, douglas) contengono delle sostanze che in presenza di acqua reagiscono con il ferro facendo comparire dei punti nero-blu che ad un esame superficiale potrebbero apparire come funghi dell'azzurrimento. Si deve, pertanto, evitare l'uso di lane d'acciaio per levigare le superfici.

Fra una mano e l'altra attendere 2-4 ore. Applicare 1-2 mani e carteggiare con grana 240-320.

Si consiglia di utilizzare attrezzature in acciaio inox per evitare che arrugginiscano a causa del contatto con la vernice all'acqua.

Conservare al riparo da fonti di calore in luogo asciutto e ventilato.