



## SCHEDA TECNICA

LCVA-IC33

### IMPREGNANTE ALL'ACQUA COLORATO

#### Tipologia

Impregnante per esterni ed interni a base di resine acriliche in dispersione acquosa per il trattamento preventivo del legno.

#### Descrizione

È un impregnante all'acqua colorato ad alta trasparenza che valorizza la naturale bellezza del legno conservandola inalterata nel tempo. Formulato con resine acriliche e con additivi anti-raggi UV (gli stessi pigmenti a base di ossidi di ferro trasparenti impiegati proteggono il legno dai raggi UV). Si applica con facilità. Penetra profondamente il legno lasciandolo respirare, proteggendolo dagli agenti atmosferici e dagli attacchi dei parassiti del legno. Non sfoglia. Può essere rinnovato periodicamente e si applica su legno, compensato, truciolo, sughero, faesite. Ideale per tutti i manufatti in legno, posti anche all'esterno, come sottotetti, gazebo, panchine, recinzioni e ovunque sia richiesta un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

#### Plus

**Non sfoglia – Non pellicola – Facile carteggiabilità – Ottima verticalità – Ottima distensione – Alta resistenza alle intemperie – Protezione dai raggi UV – Esalta la naturale colorazione del legno.**

| Formati, confezioni di vendita e resa |      |                          |             |                        |        |                           |          |        |
|---------------------------------------|------|--------------------------|-------------|------------------------|--------|---------------------------|----------|--------|
| Codice                                |      | Contenuto recipiente (L) |             | Recipienti per scatola |        | Resa per recipiente (m²)* |          |        |
| LCVA-IC33colore/075                   |      | 0,75                     |             | 6                      |        | 6 ÷ 9                     |          |        |
| LCVA-IC33colore/250                   |      | 2,5                      |             | 2                      |        | 20 ÷ 30                   |          |        |
| Colori disponibili a catalogo         |      |                          |             |                        |        |                           |          |        |
| NS                                    | T    | C                        | NA          | D                      | MO     | NO                        | CA       | B      |
| Noce scuro                            | Teak | Ciliegio                 | Noce antico | Douglas                | Mogano | Noce                      | Castagno | Bianco |

\* La resa è indicativa e si riferisce ad una mano. Tuttavia è buona norma stabilire sempre la resa effettiva con prova pratica.

| Dati tecnici   |                        |           |
|----------------|------------------------|-----------|
| Viscosità      | (20 ÷ 30)" TF8 a 20 °C |           |
| Peso specifico | 1,05 ± 0,05 kg/L       |           |
| Diluyente      | Acqua                  |           |
| Essiccazione   | Fuori polvere          | 1 ora     |
|                | In profondità          | 4 – 5 ore |
|                | Asciutto               | 2 – 3 ore |

| Percentuale di diluizione |        |
|---------------------------|--------|
| Rullo                     | 5% max |
| Spruzzo                   | 5% max |
| Pennello per acrilici     | 5% max |

#### Applicazione e conservazione

Pulire e sgrassare le superfici da verniciare asportando vecchie pitture, le resine del legno affioranti ed eventuali tracce di sverniciatori utilizzati in quanto questi ultimi possono reagire con il tannino del legno formando punti neri non più eliminabili. Carteggiare ove è necessario e levigare. Agitare il prodotto prima dell'uso, avendo cura di mescolare frequentemente i colorati anche durante l'impiego. La diluizione è in funzione del grado di assorbimento del legno: per legni molto assorbenti si consiglia di diluire al minimo e viceversa per legni poco assorbenti. Applicare una prima mano di LCVA-IC33 del colore desiderato e stendere una seconda mano dopo 4-6 ore, preceduta da una leggera carteggiatura. Per il risultato finale, il colore sarà più intenso per ogni successiva applicazione. Per una finitura satinata si può completare con una o due mani di finitura di LCVA-OT991 (finitura all'acqua trasparente satinata). Se invece si preferisce una finitura cerosa applicare LCVA-IT600 (impregnante ceroso all'acqua trasparente).

Applicabile anche per immersione.

Non applicare il prodotto in caso di precipitazioni atmosferiche, sotto il sole battente e a temperature inferiori a 5 °C, tuttavia l'eventuale presenza di umidità può essere tollerata.

Chiudere il contenitore dopo l'uso e conservare il prodotto in luoghi freschi ed asciutti a temperature comprese tra i 10°C ed i 30°C. Evitare l'esposizione diretta al sole ed al gelo.

Dicembre 2014