



SCHEDA TECNICA

LCVA-IT600

IMPREGNANTE CEROSO ALL'ACQUA TRASPARENTE

Tipologia

Impregnante per esterni ed interni a base di resine acriliche in dispersione acquosa per il trattamento preventivo del legno.

Descrizione

È un impregnante ceroso all'acqua trasparente che valorizza la naturale bellezza del legno conservandola inalterata nel tempo. Formulato con resine acriliche e con additivi anti-raggi UV. Si applica con facilità. Penetra profondamente il legno lasciandolo respirare, proteggendolo dagli agenti atmosferici e dagli attacchi dei parassiti del legno. Non sfoglia. Può essere rinnovato periodicamente e si applica su legno, compensato, truciolo, sughero, faesite. Ideale per tutti i manufatti in legno, posti anche all'esterno, come sottotetti, gazebo, panchine, recinzioni e ovunque sia richiesta un'elevata resistenza agli agenti atmosferici.

Plus

Non sfoglia – Non pellicola – Resistenza alle intemperie molto elevata – Protezione dai raggi UV – Elevato potere idrorepellente.

Formati, confezioni di vendita e resa

Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)*
LCVA-IT600/075	0,75	6	6 ÷ 9
LCVA-IT600/250	2,5	2	20 ÷ 30

* La resa è indicativa e si riferisce ad una mano. Tuttavia è buona norma stabilire sempre la resa effettiva con prova pratica.

Dati tecnici

Viscosità	(20 ÷ 30)" TF8 a 20 °C	
Peso specifico	1,05 ± 0,05 kg/L	
Diluyente	Acqua	
Essiccazione	Fuori polvere	1 ora
	In profondità	4 – 5 ore
	Asciutto	2 – 3 ore

Percentuale di diluizione

Rullo	5% max
Spruzzo	5% max
Pennello per acrilici	5% max

Applicazione e conservazione

Pulire e sgrassare le superfici da verniciare asportando vecchie pitture, le resine del legno affioranti ed eventuali tracce di sverniciatori utilizzati in quanto questi ultimi possono reagire con il tannino del legno formando punti neri non più eliminabili. Carteggiare ove è necessario e levigare. Agitare il prodotto prima dell'uso, avendo cura di mescolare frequentemente i colorati anche durante l'impiego. La diluizione è in funzione del grado di assorbimento del legno: per legni molto assorbenti si consiglia di diluire al minimo e viceversa per legni poco assorbenti. Applicare una prima mano di LCVA-IT600 trasparente e stendere una seconda mano dopo 4-6 ore, preceduta da una leggera carteggiatura.

Non applicare il prodotto in caso di precipitazioni atmosferiche, sotto il sole battente e a temperature inferiori a 5 °C, tuttavia l'eventuale presenza di umidità può essere tollerata. Chiudere il contenitore dopo l'uso e conservare il prodotto in luoghi freschi ed asciutti a temperature comprese tra i 10°C ed i 30°C. Evitare l'esposizione diretta al sole ed al gelo.