



SCHEDA TECNICA

LCVA-OP66

SMALTO ALL'ACQUA SATINATO

Tipologia

Smalto acrilico all'acqua.

Descrizione

È una finitura tixotropica a base di resine acriliche in dispersione acquosa per esterni e interni. Applicabile su lamiera zincata, ferro e ghisa, intonaci, cartongesso, legno. Ideale nell'utilizzo in ambienti chiusi. Di facile applicazione, presenta un'ottima dilatabilità, notevole resistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici, praticamente inattaccabile dall'azione del tempo.

Plus

Adatto a qualunque tipo di supporto – Ininfiammabile – Resistenza agli agenti atmosferici – Ideale per l'applicazione negli ambienti chiusi

Formati, confezioni di vendita e resa

Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)*
LCVA-OP66 colore /007	0,075	12	1 ÷ 1,5
LCVA-OP66 colore /025	0,25	6	3 ÷ 5
LCVA-OP66 colore /075	0,75	6	10 ÷ 14
LCVA-OP66 colore /225	2,25	2	30 ÷ 42

Colori disponibili a catalogo

BP	B	GL	GA	R	V	BS	M	N
Bianco puro	RAL 9010 Bianco	RAL 1018 Giallo limone	RAL 1017 Giallo arancio	RAL 3000 Rosso fuoco	RAL 6005 Verde	RAL 5005 Blu segnale	RAL 8011 Marrone	RAL 9011 Nero grafite

* La resa è indicativa e si riferisce ad una mano. Tuttavia è buona norma stabilire sempre la resa effettiva con prova pratica.

Dati tecnici

Viscosità	[40 ÷ 60]" TF8 a 20 °C, a seconda delle tinte		
Peso specifico	[1,10 ÷ 1,30] ± 0,05 kg/L		
Brillantezza	25 gloss (approx.)		
Diluyente	Acqua		
Essiccazione	Fuori polvere	30 min	
	In profondità	24 ore	
	Al tatto	4-6 ore	

Percentuale di diluizione

Pennello per acrilici	5% max.
Rullo	5% max.
Spruzzo	10% max.

Applicazione e conservazione

Pulire e/o sgrassare il supporto da verniciare rimuovendo eventuali vecchie pitture in fase di distacco, applicare come mano di fondo LCVA-AP150 (antiruggine all'acqua) su supporti metallici e in legno o un isolante fissativo ad acqua su supporti in muratura, secondo le modalità riportate sulle relative schede tecniche. Applicare il prodotto leggermente diluito con acqua. Nell'applicazione a pennello, si raccomanda di dare pennellate corte ed abbondanti evitando in ogni caso di 'lavorare' la pittura. Infatti il prodotto dilata da sé senza la necessità di essere ripreso, pertanto stendere la prima mano incrociando le pennellate e chiudendo in verticale ed applicare le successive mani in un solo senso, a distanza di almeno 6 ore l'una dall'altra. Gli attrezzi d'uso devono essere puliti con acqua corrente non appena terminate le fasi di applicazione. Macchie e residui possono essere rimossi entro pochi minuti col solo ausilio dell'acqua.

Non applicare il prodotto in caso di precipitazioni atmosferiche, sotto il sole battente e a temperature inferiori a 5 °C. Richiudere il contenitore dopo l'uso conservarlo in luoghi freschi, asciutti ed al riparo dal gelo.

Gennaio 2015