



SCHEDA TECNICA

LCVA-OT991

FINITURA ALL'ACQUA TRASPARENTE SATINATA

Tipologia

Finitura acrilica tixotropica all'acqua.

Descrizione

Finitura trasparente all'acqua per esterni e interni, indicata per mobili e infissi, serramenti, travature, gazebo, staccionate, ecc.

Plus

Non cola, anche ad alti spessori – Aumenta l'effetto protettivo dell'impregnante – È altamente stabile all'illuminazione, protegge il supporto da variazioni di colore e la lignina dalla degradazione per mezzo della luce grazie a un combinato di protettivi contro la luce visibile e assorbitori anti-UV
– Elevata elasticità: segue le variazioni dimensionali del supporto (espansione / riduzione termica)
– Non sfoglia, permette una facile manutenzione

Formati, confezioni di vendita e resa

Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)
LCVA-OT991/075	0,75	6	3
LCVA-OT991/250	2,5	2	10

Dati tecnici

Viscosità	(45 ÷ 55)" TF8 a 20 °C		
Peso specifico	1,04 ± 0,03 kg/L		
Diluyente	Acqua		
Essiccazione	Fuori polvere	20 min	
	In profondità	12 – 16 ore	
	Asciutto	2 ore	

Percentuale di diluizione

Pennello	5% max.
Spruzzo	5% max.

Applicazione e conservazione

Pulire e/o sgrassare il supporto da verniciare rimuovendo eventuali vecchie pitture in fase di distacco. . Causa la natura idrofila della cellulosa del legno, l'applicazione delle vernici ad acqua provoca l'innalzamento indesiderato del pelo del legno. È quindi particolarmente importante una accurata carteggiatura del legno, con grana consigliata progressivamente 120-150-180, dalla grossolana alla fine. Alcuni tipi di legno (rovere, castagno, douglas) contengono delle sostanze che in presenza di acqua reagiscono con il ferro facendo comparire dei punti nero-blu che ad un esame superficiale potrebbero apparire come funghi dell'azzurramento. Si deve, pertanto, evitare l'uso di lane d'acciaio per levigare le superfici.

Ciclo alta qualità con finitura tixotropica (supporto: Pino)

Carteggiare il supporto con grana 150-180; se il legno è già verniciato eliminare parte di vernice non perfettamente aderente. Applicare 1 mano di Impregnante all'acqua colorato (LCVA-IC33), attendere 6 ore di essiccazione. Applicare quindi 1 mano di Finitura all'acqua trasparente satinata (LCVA-OT991) diluita al 5% con acqua, attendere 12 ore di essiccazione e carteggiare con grana 240. Applicare di nuovo 1 mano di Finitura all'acqua trasparente satinata (LCVA-OT991) diluita al 5% con acqua.

Ciclo uso generale con finitura tixotropica (supporto: Pino)

Carteggiare il supporto con grana 150-180; se il legno è già verniciato eliminare parte di vernice non perfettamente aderente. Applicare 1 mano di Impregnante all'acqua colorato (LCVA-IC33), attendere 6 ore di essiccazione e carteggiare con grana 240. Applicare quindi 1 mano di Finitura all'acqua trasparente satinata (LCVA-OT991) diluita al 5%.

Si consiglia di utilizzare attrezzature in acciaio inox per evitare che arruginiscano a causa del contatto con la vernice all'acqua. Conservare al riparo da fonti di calore in luogo asciutto e ventilato.