



SCHEDA TECNICA

LCVS-AP52

ANTIRUGGINE TECNICA A SOLVENTE

Tipologia

Antiruggine a solvente a base alchidica.

Descrizione

È un fondo antiruggine a rapida essiccazione formulato con resine alchidiche, per esterni e interni. Ha caratteristiche di grande flessibilità, eccellente potere coprente e resistenza agli agenti corrosivi. Viene impiegato su superfici e per la protezione di carpenterie in ambienti normali ed industriali. Entro due ore dalla prima applicazione si presta ad essere sovraverniciato con una seconda mano dello stesso prodotto (o anche con smalti alla nitro). È disponibile nei colori rosso minio e grigio.

Plus

A rapida essiccazione – Sovraverniciabile in tempi brevi

Formati, confezioni di vendita e resa

Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)*
LCVS-AP52 colore /050	0,50	6	2,6 ÷ 4
LCVS-AP52 colore /250	2,5	2	18 ÷ 20
Colori disponibili a catalogo			
R Rosso minio		G Grigio	

* La resa è si riferisce ad uno spessore di secco di 35 micron (1 mano). Tuttavia è buona norma stabilire sempre la resa effettiva con prova pratica.

Dati tecnici

Viscosità	(140 ÷ 150)" TF4 a 20 °C	
Peso specifico	1,5 ± 0,05 kg/L	
Diluyente	Acquaragia o diluyente per vernici sintetiche (alchidiche). Per applicazioni a spruzzo dove sono richieste essiccazioni rapide anche con diluyente nitro.	
Essiccazione	<i>Fuori polvere</i>	30-40 min
	<i>Sovraverniciabile</i>	2 ore
	<i>In profondità</i>	24 ore circa
	<i>Al tatto</i>	1 ora

Percentuale di diluizione

Rullo	5-10%
Spruzzo	10-20%

Applicazione e conservazione

Prima dell'applicazione eseguire un'accurata pulizia del supporto liberandolo dagli eventuali residui di calamina, grasso, sporco o ruggine. Quindi agitare bene il prodotto, diluirlo nelle quantità consigliate e mescolarlo a dovere applicando preferibilmente a spruzzo. L'utilizzo del pennello e del rullo è previsto solo per piccole superfici. Evitare comunque l'impiego in condizioni di elevata umidità. Richiudere il contenitore dopo l'uso e conservarlo in luoghi freschi ed asciutti lontano da fonti di calore.