



SCHEDA TECNICA

LCVS-FM21

SMALTO SINTETICO FERROMICACEO

Tipologia

Smalto a solvente sintetico con pigmenti metallici (base oleofenolica).

Descrizione

Pittura anticorrosiva per esterni e interni a base di resine oleofenoliche e componenti metallici che ostacolano la penetrazione dell'acqua e l'ossidazione del supporto. Può essere utilizzata sia come fondo (basta una sola mano) per essere ricoperta con un qualsiasi smalto, sia come finitura ottenendo una superficie ruvida, tipica del ferro battuto. È ideale per la protezione in esterni di manufatti in ferro quali cancelli, inferriate, grate, serrande, lampioni, balconi.

Plus

Anticorrosivo a struttura lamellare – Antichizzante – Grana fine – Ottima aderenza al supporto

Formati, confezioni di vendita e resa

Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)*
LCVS-FM21 ^{colore} /075	0,75	6	2,5
LCVS-FM21 ^{colore} /250	2,5	2	7,5
LCVS-FM21 ^{colore} /10	10	-	30

Colori disponibili a catalogo

23	22	10	12	13	25	70
Grigio base	Grigio chiaro	Grigio basalto	Piombo	Verderame	Nero antico	Cioccolato

* La resa si riferisce ad uno spessore complessivo del film secco di 120-140 micron, corrispondente a 3-4 mani. È buona norma stabilire sempre la resa effettiva con prova pratica.

Dati tecnici

Viscosità	(140 ÷ 150)" TF4 a 20 °C	
Peso specifico	1,40 ± 0,05 kg/L	
Diluyente	Acquaragia o diluyente per vernici sintetiche (alchidiche).	
Essiccazione	<i>Fuori polvere</i>	2 - 3 ore
	<i>In profondità</i>	48 ore
	<i>Al tatto</i>	8 - 10 ore

Percentuale di diluizione

Pennello	5 – 10 %
Rullo	5 %
Spruzzo	10 – 15 %

Applicazione e conservazione

Prima dell'uso pulire i pennelli con diluyente per sintetici, agitare bene lo smalto, aggiungere il diluyente nelle quantità indicate e mescolare.

Prima di applicare il prodotto si consiglia di spazzolare, sgrassare e ripulire dalla ruggine il supporto. Come mano di fondo si consiglia l'uso di antiruggine LCVS-AP50 o LCVS-FS110B, quindi applicare il prodotto in modo uniforme sulla superficie. Dopo 24 ore applicare una seconda mano. Nel caso in cui non si applichi la mano di fondo con LCVS-AP50 o LCVS-FS110B si consiglia di applicare il prodotto fino al raggiungimento di 120 – 140 micron. Evitare l'applicazione in condizioni di elevata umidità e sotto il sole battente. Richiudere bene la confezione dopo l'uso e conservarla in luoghi freschi ed asciutti, al riparo da fonti di calore.