



SCHEDA TECNICA

LCVS-FN154

FONDO NITRO TRASPARENTE POLIVALENTE

Tipologia

Fondo nitro turapori (a base di nitrocellulosa e resine alchidiche) trasparente ad uso professionale per interni.

Descrizione

Fondo nitro trasparente per mobili, mobiletti, manufatti vari in legno.

Plus

Alta trasparenza – Essiccazione rapida – Spessore minimo – Facilità di applicazione – Facile da carteggiare

Formati, confezioni di vendita e resa

Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)
LCVS-FN154/075	0,75	6	5
LCVS-FN154/250	2,5	2	16

Dati tecnici

Viscosità	(70 ÷ 90)'' TF4 a 20 °C	
Peso specifico	0,95 ± 0,05 kg/L	
Diluyente	DN5259 (Diluyente nitro antinebbia extra senza clorurati) o DN5169 (Diluyente nitro antinebbia extra senza clorurati e aromatici)	
Essiccazione	<i>Fuori polvere</i>	30-40 min
	<i>In profondità</i>	4 ore
	<i>Al tatto</i>	60-90 min

Percentuale di diluizione

Pennello	5%
Spruzzo	5%

Applicazione e conservazione

Il supporto da trattare deve presentarsi pulito e possibilmente privo di residui di resine o collanti. Prima dell'applicazione eseguire un'adeguata carteggiatura del supporto (consigliata grana 180-220 – se già verniciato carteggiare eliminando le parti di vernice non perfettamente aderenti). Prodotto attintabile. Intervallo utile tra una mano e l'altra (senza carteggiatura): da 2 a 20 ore. Carteggiatura finale con grana 280-320.

Conservare al riparo da fonti di calore in luogo asciutto e ventilato.