



SCHEDA TECNICA

LCVS-ON63

FINITURA ALLA NITRO TRASPARENTE SEMILUCIDA E SATINATA AD EFFETTO CERA

Tipologia

Finitura alla nitro trasparente.

Descrizione

Finitura alla nitro trasparente professionale per interni ideale per mobili in stile ai quali dona un effetto di patina tipica del mobile antico.

Plus

Non cola - Ottima trasparenza e morbidezza - Effetto 'anticante' sulla superficie del mobile

Formati, confezioni di vendita e resa

Codice	Contenuto recipiente (L)	Recipienti per scatola	Resa per recipiente (m ²)
LCVS-ON63gloss/075	0,75	6	5
LCVS-ON63gloss/250	2,5	2	16

Gloss disponibili a catalogo	
25 Satinata	50 Semilucida

Dati tecnici

Viscosità	(70 ÷ 85)" TF4 a 20 °C	
Peso specifico	0,93 ± 0,05 kg/L	
Diluyente	DN5259 (Diluyente nitro antinebbia extra senza clorurati) o DN5169 (Diluyente nitro antinebbia extra senza clorurati e aromatici)	
Essiccazione	<i>Fuori polvere</i>	30-40 min
	<i>In profondità</i>	18 ore
	<i>Al tatto</i>	4 ore

Percentuale di diluizione

Pennello	20-30%
Spruzzo	20-30%

Applicazione e conservazione

Il supporto da trattare deve presentarsi pulito e possibilmente privo di residui di resine o collanti. Prima dell'applicazione eseguire un'adeguata carteggiatura del supporto (consigliata grana 150-180. Dopo l'eventuale applicazione di una tinta e la relativa attesa di essiccazione applicare 1-2 mani di Fondo nitro trasparente polivalente (LCVS-FN154) e attendere 4 ore di essiccazione per ciascuna mano. Carteggiare con grana 240-320 e applicare la Finitura alla nitro trasparente semilucida o satinata ad effetto cera (LCVS-ON63) diluendola con DN5259 (Diluyente nitro antinebbia extra senza clorurati) o DN5169 (Diluyente nitro antinebbia extra senza clorurati e aromatici) al 20-30%.

Conservare al riparo da fonti di calore in luogo asciutto e ventilato.