



## SCHEDA TECNICA

LCVS-OT00

### FLATTING A SOLVENTE TRASPARENTE LUCIDO

#### Tipologia

Vernice a solvente protettiva del legno per esterni ed interni formulata con resine alchidiche.

#### Descrizione

È una finitura trasparente brillante protettiva del legno. Non spella ed ha ottimo potere di aggrappaggio alle fibre del legno garantendo alta resistenza agli agenti atmosferici, sia marini che montani. Può essere applicata su mobili rustici, porte, e manufatti in legno posti anche all'esterno come sottotetti, gazebo, panchine, recinzioni, rivestimenti di legno in genere, ovunque sia desiderata un'elevata esistenza agli agenti atmosferici.

#### Plus

**Applicabile ad elevati spessori anche con una sola mano senza formazione di gocce o colature – Aumenta l'effetto protettivo degli impregnanti – Protegge il legno dai raggi UV grazie a specifici assorbitori – Morbida al tatto e fortemente elastica – Non sfoglia – Permette una facile manutenzione.**

#### Formati, confezioni di vendita e resa

| Codice        | Contenuto recipiente (L) | Recipienti per scatola | Resa per recipiente (m <sup>2</sup> )* |
|---------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| LCVS-OT00/075 | 0,75                     | 6                      | 8 ÷ 10                                 |
| LCVS-OT00/250 | 2,5                      | 2                      | 25 ÷ 33                                |

\* La resa è indicativa e si riferisce ad una mano. Tuttavia è buona norma stabilire sempre la resa effettiva con prova pratica.

#### Dati tecnici

|                |                          |           |
|----------------|--------------------------|-----------|
| Viscosità      | (100 ÷ 120)" TF4 a 20 °C |           |
| Peso specifico | 0,95 ± 0,05 kg/L         |           |
| Diluyente      | Acquaragia               |           |
| Essiccazione   | Fuori polvere            | 2 – 3 ore |
|                | In profondità            | 24 ore    |
|                | Al tatto                 | 6 ore     |

#### Percentuale di diluizione

|          |        |
|----------|--------|
| Pennello | 5% max |
| Rullo    | 5% max |
| Spruzzo  | 5% max |

#### Applicazione e conservazione

Prima di applicare LCVS-OT00 eseguire un'accurata preparazione del fondo: sincerarsi che il supporto sia asciutto e senza polvere, ben carteggiato con carta abrasiva fine per togliere il 'pelo' o residui di eventuali precedenti verniciature; grasso e parti resinose vanno asportate con solvente, come pure vanno risanate le zone deteriorate da insetti o funghi.

Pretrattare il supporto con LCVS-IT300 (impregnante a solvente trasparente), quindi mescolare bene LCVS-OT00 e stenderne due o tre mani distanziate di circa 24 ore l'una dall'altra a temperatura compresa tra 5-35 °C, evitando comunque l'impiego in condizioni di elevata umidità.

Richiudere il contenitore dopo l'uso e conservarlo in luoghi freschi ed aerati, lontano da fonti di calore.